

# MOLDAN ip Alabastergips

## Bildhauer - und Modellgips



### **Produktbeschreibung:**

MOLDAN ip Alabastergips ist ein hochwertiger, feinst gemahlener Gips nach EN 13279.

### **Anwendung:**

Eignet sich besonders für Stuck- und Bildhauerarbeiten, für feinplastische Arbeiten, Modelle und formgetreue Nachbildungen. Er zeichnet sich durch geringe Expansion und gute Oberflächenhärte aus.  
Nicht geeignet für den Einsatz in Nassräumen und im Außenbereich.

### **Untergrund:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

### **Verarbeitung:**

Alabastergips je nach gewünschter Konsistenz ins Wasser einstreuen. Den Gips 1-2 Minuten sumpfen lassen und danach langsam und gut durchrühren.

### **Lagerung:**

Trocken und frostfrei auf Holzpalette mind. 6 Monate lagerfähig.

### **Lieferform:**

In Papiersäcken a 20 kg Sack auf Paletten a 45 Sack = 900 kg.

### **Besonders zu beachten:**

Nicht geeignet für den Einsatz in Naßräumen und im Außenbereich, dort MOLDAN fix verwenden. In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Luft- Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über 5 °C liegen.  
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der EN 13279-1, der ÖNORM B 3346 und die Verarbeitungsrichtlinien der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP) in der jeweils letztgültigen Ausgabe.

### **Technische Daten**

**Normeinstufung:** A nach EN 13279-1

**Körnung:** 0 – 0,2 mm

### **Wasserbedarf:**

auf ca. 1 l Wasser je nach gewünschter Konsistenz 1 – 1,5 kg MOLDAN ip Alabastergips.

### **Verarbeitungszeit:**

Je nach Konsistenz 10 bis 15 Minuten, dann schnelles Abbinden

### **Brandverhalten:**

A 1, nicht brennbar