

MOLDAN ip 60F

Feuchtmauer-Feinputz

Feinputz für innen und außen auf MOLDAN ip 60 Feuchtmauerputz



Produktbeschreibung:

MOLDAN ip 60F besteht aus Weiszement, ausgesuchten Kalksand und speziellen Zusätzen.

Anwendung:

Als Feinputz für Wände und Decken innen und außen auf MOLDAN ip 60 Feuchtmauerputz. Sichert den hohen Entfeuchtungseffekt des Unterputzes.

Untergrund:

Auf MOLDAN ip 60 Feuchtmauerputz. Standzeit: 1 Tag/cm.

Wichtig: gut vornässen!

Verarbeitung:

Handputz. Im Freifall- oder Zwangsmischer ca. 6 min Mischzeit. Keine Fremdstoffe beimischen. Mit dem Hobel aufziehen und dann entsprechend strukturieren.

Je nach Oberflächenbehandlung bzw. Reibrichtung lassen sich verschiedene Putzstrukturen herstellen.

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde bei 20°C

Putzdicke: über Kornstärke auftragen, Putzdicke ca. 3 mm

Beschichtung:

Es dürfen nur diffusionsoffene Farben (sd Wert $\leq 0,02$ m) verwendet werden.

Lagerung:

Trocken auf Paletten mindestens 6 Monate lagerfähig.

Lieferform: in Kunststoffsäcken a 30 kg

Besonders zu beachten:

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über 5 °C liegen.

Technische Daten:

Mörtelgruppe: CSI nach EN 998-1

Druckfestigkeit: 0,4 – 1,5 N/mm²

Wasserbedarf: ca. 5 l pro 30 kg Sack

Dampfdiffusionswiderstand: $\mu < 12$

Körnung: 0 – 1 mm

Schüttgewicht: ca. 1,6 kg/dm³

Materialbedarf: ca. 3 kg/m² bei 3 mm Putzdicke

Brandverhalten: A1, nicht brennbar

Sicherheitshinweis:

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.