

# MOLDAN ip 60 Kalk F

## Feuchtmauer-Feinputz Kalk

Feinputz für innen und außen mit NHL Kalk



### Produktbeschreibung:

MOLDAN ip 60 Kalk Feinputz ist ein Werk trockenmörtel, bestehend aus NHL Kalk, ausgesuchten Kalksanden und speziellen Zusätzen.

### Anwendung:

Als Feinputz für Wände und Decken innen und außen auf MOLDAN ip 60K Feuchtmauerputz auf Kalkbasis und ip 60 Feuchtmauerputz auf Zementbasis.

Sichert den hohen Entfeuchtungseffekt des Unterputzes.

### Untergrund:

Auf MOLDAN ip 60 Feuchtmauerputz und MOLDAN ip 60 K Feuchtmauerputz Kalk. Standzeit: 1 Tag/cm.

**Wichtig:** gut vornässen!

### Verarbeitung:

Handputz. Im Freifall- oder Zwangsmischer ca. 6 min Mischzeit. Keine Fremdstoffe beimischen. Mit dem Hobel aufziehen und dann entsprechend strukturieren.

Je nach Oberflächenbehandlung bzw. Reibrichtung lassen sich verschiedene Putzstrukturen herstellen.

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde bei 20°C

Putzdicke: über Kornstärke auftragen, Putzdicke ca. 3 mm

### Beschichtung:

Es dürfen nur diffusionsoffene Farben (sd Wert  $\leq 0,02$  m) verwendet werden.

### Lagerung:

Trocken auf Paletten mindestens 6 Monate lagerfähig.

**Lieferform:** in Kunststoffsäcken a 30 kg, auf Paletten á 42 Sack.

### Besonders zu beachten:

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiven Besonderheiten Beratung anfordern. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über 5°C liegen.

### Technische Daten:

**Mörtelgruppe:** CSI nach EN 998-1

**Druckfestigkeit:** 0,4 – 1,5 N/mm<sup>2</sup>

**Wasserbedarf:** ca. 5,5 l pro 30kg Sack

**Dampfdiffusionswiderstand:**  $\mu < 12$

**Körnung:** 0 – 0,8 mm

**Schüttgewicht:** ca. 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

**Materialbedarf:** ca. 3 kg/m<sup>2</sup> bei 3 mm Putzdicke

**Brandverhalten:** A1, nicht brennbar

### Sicherheitshinweis:

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.