

MOLDAN ip 60F

Feuchtmauer-Feinputz

Feinputz für innen und außen auf MOLDAN ip 60 Feuchtmauerputz



Zusammensetzung:

MOLDAN ip 60F besteht aus ausgesuchten Kalksand, Weiszement und speziellen Zusätzen.

Anwendung:

Als Feinputz für Wände und Decken innen und außen auf MOLDAN ip 60 Feuchtmauerputz. Sichert den hohen Entfeuchtungseffekt des Unterputzes.

Putzgrund:

Auf MOLDAN ip 60 Feuchtmauerputz. Standzeit: 1 Tag/cm.

Wichtig: gut vornässen!

Verarbeitung:

Handputz. Im Freifall- oder Zwangsmischer ca. 6 min Mischzeit. Keine Fremdstoffe beimischen. Mit dem Hobel aufgezogen und dann entsprechend strukturiert.

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde bei 20°C

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter 5°C Luft- und Bauteiltemperatur

Wasserbedarf: pro Sack à 30 kg ca. 5 l Wasser

Putzoberfläche:

Je nach Oberflächenbehandlung bzw. Reibrichtung lassen sich verschiedene Putzstrukturen als Reibputz, Rauputz (Waschlputz) oder Glättputz herstellen.

Putzdicke: über Kornstärke auftragen, Putzdicke ca. 3 mm

Materialbedarf: ca. 3 kg/m² bei 3 mm Putzdicke

Lieferform: 30 kg Sack, Palette á 42 Sack

Technische Daten:

Mörtelgruppe: CSI nach EN 998-1

Druckfestigkeit: 0,4 – 1,5 N/mm²

Dampfdiffusionswiderstand: $\mu < 12$

Körnung: 0 – 1 mm

Schüttgewicht: ca. 1,6 kg/dm³

Raumgewicht: ca. 1,8 kg/dm³

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda < 0,60 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$

Austrocknung:

Für das Aufbringen der Mineralfarbe ca. 2 Wochen.

Brandverhalten: A1, nicht brennbar