

MOLDAN ip 60 Kalk F

Feuchtmauer-Feinputz Kalk

Feinputz für innen und außen mit NHL Kalk

Produktbeschreibung:

MOLDAN ip 60 Kalk Feinputz ist ein Werk trockenmörtel, bestehend aus NHL Kalk, ausgesuchten Kalksand und speziellen Zusätzen.

Anwendung:

Als Feinputz für Wände und Decken innen und außen auf MOLDAN ip 60K Feuchtmauerputz auf Kalkbasis und ip 60 Feuchtmauerputz auf Zementbasis.

Sichert den hohen Entfeuchtungseffekt des Unterputzes.

Putzgrund:

Auf MOLDAN ip 60 Feuchtmauerputz und MOLDAN ip 60 K Feuchtmauerputz Kalk. Standzeit: 1 Tag/cm.

Wichtig: gut vornässen!

Verarbeitung:

Handputz. Im Freifall- oder Zwangsmischer ca. 6 min Mischzeit. Mit dem Hobel aufgezogen und dann entsprechend strukturiert.

Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde bei 20°C

Putzoberfläche:

Je nach Ausführung als Reibputz oder Glättputz.

Putzdicke: über Kornstärke auftragen, Putzdicke ca. 3 mm

Lagerung:

Trocken auf Paletten mindestens 9 Monate lagerfähig.

Lieferform:

in Kunststoffsäcken a 30 kg, auf Paletten á 42 Sack.

Besonders zu beachten:

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiven Besonderheiten Beratung anfordern. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über 5°C liegen.

Sicherheitshinweis:

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Technische Daten:

Mörtelgruppe: CSI nach EN 998-1

Druckfestigkeit: 0,4 – 1,5 N/mm²

Dampfdiffusionswiderstand: $\mu < 12$

Körnung: 0 – 0,8 mm

Wasserbedarf: ca. 5,5 l pro 30kg Sack

Materialbedarf: ca. 3 kg/m² bei 3 mm Putzdicke

Schüttgewicht: ca. 1,6 kg/dm³

Wärmeleitfähigkeit: $< 0,60 \text{ W/m} \cdot \text{K}$

Austrocknung:

Für das Aufbringen der Mineralfarbe ca. 2 Wochen.

Brandverhalten: A1, nicht brennbar