

MOLDAN Betonkontakt PLUS

Haftgrund Konzentrat



Zusammensetzung:

Hochwertige von Weichmachern freie Copolymer-Dispersion, Additive, Wasser und mineralische Füllstoffe.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- nicht brennbar
- vermindert Bildung von Schwundrissen und Blasen

Anwendung:

Voranstrich als Haftbrücke für zementhaltige Putze auf glatten Betonwänden und -decken auf stark saugenden Untergründen für innen.

Verarbeitung:

Langsam 6 l Wasser unter gleichmäßigem Rühren zugeben und gut durchmischen. Bei Teilmengen 2 GT MOLDAN Betonkontakt PLUS + 1 GT Wasser. Es darf nur sauberes Wasser zugegeben werden, andere Stoffe dürfen nicht beigemischt werden. Mit Rolle satt auftragen und trocknen lassen. MOLDAN Betonkontakt PLUS ZP während der Verarbeitung von Zeit zu Zeit aufrühren. Vor dem Auftrag des Putzes muss MOLDAN Betonkontakt PLUS auf Haftung zum Untergrund geprüft werden (Kratzprobe). Mind. 12 Stunden trocknen lassen – bei tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sind längere Austrocknungszeiten zu berücksichtigen. Die Luft-, Material- und Putzgrund-Temperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.

Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen.

Putzgrund:

Der Untergrund muss trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen und Trennmitteln wie z.B. Schalöl sein.

Lagerung:

Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Besondere Hinweise:

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.

Sicherheitshinweise:

Haut und Augen schützen. Für detaillierte Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verbrauch: 0,2 – 0,4 kg/m²

Ergiebigkeit/Eimer: 50 – 80 m²

Mindestschichtdicke: 0,1 – 0,2 mm

Trocknungszeit: mind. 12 Stunden (je nach Witterungsbedingungen)

Lieferform: Eimer 12 kg / Palette 32

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.