

# MOLDAN Feinputz

## Kalk Feinputz naturweiß für innen



### Produktbeschreibung

MOLDAN Feinputz ist ein Werk trockenmörtel entsprechend der Mörtelgruppe CS I nach EN 998-1. Er besteht aus Kalk, fraktioniertem Sand und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit.

### Anwendung

Zur Herstellung von anstrichbereiten Flächen auf kalk- und kalkzementgebundenen Grundputzen im Innenbereich. Zum Erzielen einer besonders gleichmäßigen Filz- / Reibstruktur.

### Putzgrund

Auf allen Kalk-Zementunterputzen geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

### Verarbeitung

Handputz. Im Freifallmischer oder mit Elektroquirl mischen. Keine Fremdstoffe beimischen. Von Hand mit Hobel oder Brett aufbringen, dann mit Filz-, Reib- oder Schaumgummibrett verreiben.

### Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 6 Monate lagerfähig.

### Lieferform

In Kunststoffsäcken a 25 kg auf Paletten a 42 Sack = 1050 kg

### Besonders zu beachten

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Normputzdicken beachten. Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über 5 °C liegen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der EN 998-1, der EN 13914-2, der ÖNORM B 3346 und die Verarbeitungsrichtlinien der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP) in der jeweils letztgültigen Auflage.

In MOLDAN Feinputz ist Kalk enthalten. Dieser wirkt alkalisch, deshalb Augen und Haut vor Reizungen und Ätzungen schützen.

### Technische Daten

**Mörtelgruppe:** CS I EN 998-1

**Druckfestigkeit:**  $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$

**Körnung:** 0 – 0,8 mm

**Wasserbedarf:** ca. 7 l pro 30 kg Sack

#### **Ergiebigkeit:**

ca. 4-5 kg Trockenmörtel/m<sup>2</sup> bei 3 mm Auftragsstärke. Die Werte beziehen sich auf planebene Untergründe.

#### **Brandverhalten:**

A1, nicht brennbar