

MOLDAN fix

Schnell abbindender Ansetz- und Installationsmörtel



Produktbeschreibung:

MOLDAN fix ist ein Werk trockenmörtel entsprechend der Mörtelgruppe CS IV nach EN 998-1. Er besteht aus Zement, fraktionierten Sanden und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Anwendung:

Als Ansetzmörtel für Putzprofile sowie zum Befestigen von Elektro- und Sanitärleitungen in Feuchträumen innen und außen. Leicht verarbeitbarer Mörtel mit einem guten Standvermögen und einer hohen Haftfähigkeit.

Untergrund:

Auf Mauerwerk aller Art und Beton. Der Putzgrund muss tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Ausgenommen sind gipshaltige Untergründe.

Verarbeitung:

Ansetzmörtel für Handverarbeitung. Im Freifallmischer oder mit Elektroquirl knollenfrei in dickplastischer Konsistenz anmischen und zügig verarbeiten. Angemischtes Material innerhalb von 30 Minuten verarbeiten.

Lagerung:

Trocken auf Paletten mindestens 9 Monate lagerfähig.

Besonders zu beachten:

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über 5°C liegen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der EN 998-1, der EN 13914-2, der ÖNORM B 3346 und die Verarbeitungsrichtlinien der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP) in der jeweils letztgültigen Auflage.

Technische Daten:

Mörtelgruppe: CS IV EN 998-1

Druckfestigkeit: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Biegezugfestigkeit: $\geq 3 \text{ N/mm}^2$

Körnung: 0 – 0,8 mm

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/dm³

Wasserbedarf: 5 - 6 l pro 25 kg Sack

Ergiebigkeit: 1 t ergibt ca. 780 l Frischmörtel.

Nach Erfahrung unserer Kunden reicht ein Sack für ca. 25lfm Putzprofile.

Brandverhalten: A 1, nicht brennbar

Sicherheitshinweis:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen